

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

GRAVIT 600 - Υποδαπέδια προστασία**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Η GRAVIT 600 είναι ένα προϊόν υποδαπέδιας προστασίας προσφέροντας μια σκληρή και ελαστική επιφάνεια με ψιλό σαγρέ τελικού φινιρίσματος ανθεκτική σε ζημιές από πέτρες. Επίσης προστατεύει από βενζίνη, λάδι, νερό και αλάτι. Δεν περιέχει άσφαλτο ή πίσσα. Μπορεί να επικαλυφθεί με διάφορα χρώματα και απορροφά θόρυβο και δονήσεις. Η πίσσα GRAVIT 600 διατίθεται και σε spray.

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P240-P320 , φυσήξτε τη σκόνη και απολιπάνετε ξανά.
Πολυεστερικοί Σιδηρόστοκοι	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P240-P320, φυσήξτε τη σκόνη και απολιπάνετε ξανά.
Εποξικό Αστάρι	Μέχρι 12 ώρες από την εφαρμογή χωρίς τρίψιμο, μετά τρίβετε με P320, φυσήξτε τη σκόνη και απολιπάνετε
Μέταλλο	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P120.
Αλουμίνιο	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P280-P360 ή τριμμένη με Scotch-brite και απολιπάνετε
Γαλβανιζέ	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P280-P360 ή τριμμένη με Scotch-brite και απολιπάνετε
Ανοξειδωτο	Απολιπάνετε
Wash Primers	Εφαρμόστε όταν στεγνώσει.
Πλαστική επιφάνεια	Καθαρίστε με PLAST 780 απολιπαντικό, τρίψτε με Scotch-brite και απολιπάνετε ξανά.
Πολυεστερική επιφάνεια	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P280 φυσήξτε τη σκόνη και απολιπάνετε ξανά.

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ (VOC ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)

VOC II/B/c όριο *	840 g/l
VOC πραγματικό	560 g/l

* Για έτοιμο μείγμα, συμβατό με οδηγία EU 2004/42/CE

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το υλικό θα πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασία άνω των 15° C και υγρασία ως 80%.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ				
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για τον εξοπλισμό βαφής	UBS πιστόλια	Μπεκ	Πίεση	Απόσταση
		4.0 mm	3 - 4 bar	15 – 20 cm
	Στρώσεις	2 - 3		
	Πάχος στρώσης	100 μικρά		
	Κάλυψη / Ποσότητα παραγωγής	3.5 m ² /l με 100 μικρά συνολικό πάχος		
	Χρόνος αναμονής κάθε στρώσης στους 20° C	5 - 10 λεπτά		
Ανακινήστε το δοχείο για 3 λεπτά πριν τη χρήση. Εφαρμόστε 2 ή 3 χέρια με αναμονή 5 λεπτών από χέρι σε χέρι. Όταν χρησιμοποιείτε απ' ευθείας σε σίδηρο, να επικαλύπτεται με βερνίκι ή χρώμα. Μην εφαρμόζετε απ' ευθείας σε κινητήρες, εξατμίσεις, σασσί και σε αμορτισέρ.				
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ				
	40 – 60 λεπτά / 20° C 1 ώρα μετά την εφαρμογή του τελευταίου χεριού μπορείτε να επικαλύψετε το προϊόν με χρώμα.			
ΑΠΟΧΡΩΣΗ				
ΜΑΥΡΟ, ΓΚΡΙ, ΛΕΥΚΟ				
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ				
White spirit ή Διαλυτικό Νίτρου				
ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ				
Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης. Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.				
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ				
GRAVIT 600		24 μήνες σε θερμοκρασία 20° C		
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ				
Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)				

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυούμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.