

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

GRAVIT 620 - ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΙΝΕΛΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
GRAVIT 620 – Αρμόκολλα πινέλου 1K πολυουρεθανικής βάσης. Το προϊόν συνίσταται για τη σφράγιση και στεγανοποίηση μεταλλικών επιφανειών και αρμών. Εφαρμόζεται εύκολα με πινέλο χωρίς να τρέχει με πολύ καλή πρόσφυση σε φρεσκοβαμμένες ή φρεσκοασταρωμένες μεταλλικές επιφάνειες. Στεγνώνει γρήγορα και παραμένει ελαστική. Αφού στεγνώσει μπορεί να βαφεί με όλα τα συστήματα βαφής.	
ΧΡΗΣΗ	
Η GRAVIT 620 συνιστάται για σφράγιση και στεγανοποίηση συγκολλημένων μεταλλικών επιφανειών.	
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ (VOC ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)	
VOC II/B/c όριο *	840 g/l
VOC πραγματικό	407 g/l
* Για έτοιμο μείγμα, συμβατό με οδηγία EU 2004/42/CE	
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ	
Αφαιρέστε τη σκουριά από την επιφάνεια, καθαρίστε με καθαριστικό PLUS 780, στεγνώστε την επιφάνεια και απολιπνάνετε πριν τη χρήση ξανά. Το προϊόν μπορεί να επικαλυφθεί μετά από 1 – 3 ώρες αναλόγως το πάχος των στρώσεων.	
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	
Εφαρμόστε με σκληρό πινέλο αρμόκολλας. Αφαιρέστε τα υπολείμματα με διαλυτικό νίτρου ή διαλυτικό ακρυλικό. Οι κατάλληλες συνθήκες χρήσης είναι από +5° C – 35° C.	
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ	
	15 – 25 λεπτά / 20° C και 55% υγρασία
ΑΠΟΧΡΩΣΗ	
ΓΚΡΙ,	
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	
THIN 850 Διαλυτικό ακρυλικό ή Διαλυτικό Νίτρου	
ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	
Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης. Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.	

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ	
GRAVIT 620	12 μήνες σε θερμοκρασία 20° C
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)	
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυούμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.	