

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

GRAVIT 650 - 2 σε 1 στεγανοποίηση και υποδαπέδια προστασία**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

GRAVIT 650 - 2 ΣΕ 1 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΑΠΕΔΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΑΦΟΜΕΝΗ. Το προϊόν προσφέρει ένα ελαστικό αποτέλεσμα με εξαιρετική αντοχή στα θραύσματα από πετραδάκια, αντισκωριακή προστασία και προσφέρει προστασία από βενζίνη, λάδια, νερό και άλατα. Έχει ηχομονωτικές ιδιότητες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σφράγιση αρμών. Το προϊόν βασίζεται σε συνθετικές ρητίνες, χωρίς άσφαλτο ή πίσσα και μπορεί να επικαλυφθεί με ακρυλικό χρώμα.

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P240-P320 , φουσήξτε τη σκόνη και απολιπάνετε ξανά.
Πολυεστερικό Στόκο	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P240-P320, φουσήξτε τη σκόνη και απολιπάνετε ξανά.
Εποξικό Αστάρι	Μέχρι 12 ώρες από την εφαρμογή χωρίς τρίψιμο, μετά τρίβετε με P320, φουσήξτε τη σκόνη και απολιπάνετε
Μέταλλο	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P120.
Αλουμίνιο	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P280-P360 ή τριμμένη με Scotch-brite και απολιπάνετε ξανά
Γαλβανιζέ	Καλά καθαρισμένη και στεγνή επιφάνεια τριμμένη με Scotch-brite και απολιπάνετε ξανά
Ανοξειδωτο	Απολιπάνετε
Wash Primers	Εφαρμόστε όταν στεγνώσει
Πλαστική επιφάνεια	Καθαρίστε με PLAST 780 απολιπαντικό, τρίψτε με Scotch-brite και απολιπάνετε ξανά.
Πολυεστερική επιφάνεια	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P280.

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ (VOC ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)

VOC II/B/c όριο *	840 g/l
VOC πραγματικό	515 g/l

* Για έτοιμο μείγμα, συμβατό με οδηγία EU 2004/42/CE

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το υλικό θα πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασία άνω των 15° C και υγρασία ως 80%.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ				
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για τον εξοπλισμό βαφής	UBS πιστόλια	Μπεκ	Πίεση	Απόσταση
	Για στεγανοποίηση	4.0 mm	2.5 - 3 bar	1 – 2 cm
	Για υποδαπέδια προστασία	4.0 mm	3 - 5 bar	25 – 30 cm
	Στρώσεις	1 - 2		
	Πάχος στρώσης	100 – 120 μικρά		
	Κάλυψη / Ποσότητα παραγωγής	3.5 m ² /l με 100 μικρά συνολικό πάχος		
	Χρόνος αναμονής κάθε στρώσης στους 20° C	5 - 10 λεπτά		
Ανακινήστε το δοχείο για 3 λεπτά πριν τη χρήση. Κατά την εφαρμογή του GRAVIT 650 ως υποδαπέδια προστασία απ' ευθείας σε σιδήρου, να επικαλύπτεται με βερνίκι ή χρώμα. Μην εφαρμόζετε σε κινητήρες, διαφορικά και εξατμίσεις.				
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ				
	Για στεγανοποίηση 12-24 ώρες στους 20 ⁰ C, εξαρτάται από το πάχος της στρώσης.	Για υποδαπέδια προστασία 60 λεπτά στους 20 ⁰ C		
	Μετά από 24 ώρες από την εφαρμογή του τελευταίου χεριού, η επιφάνεια μπορεί να επικαλυφθεί με χρώμα.	Μετά από 2 ώρες από την εφαρμογή του τελευταίου χεριού, η επιφάνεια μπορεί να επικαλυφθεί με χρώμα.		
ΑΠΟΧΡΩΣΗ				
ΓΚΡΙ				
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ				
White spirit ή Διαλυτικό Νίτρου				
ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ				
Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης. Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.				

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ	
GRAVIT 650	24 μήνες σε θερμοκρασία 20° C
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)	
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυούμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.	