

Τεχνικό Φυλλάδιο

SOFT PLUS

Σιδηρόστοκος (multifunctional)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


O SOFT PLUS είναι ένας (MULTIFUNCTIONAL) πολυεστερικός σιδηρόστοκος για χρήση ως γεμιστικός και φινιρίσματος.. Επιπλέον χαρακτηριστικά του σιδηρόστοκου είναι η θαυμάσια εφαρμογή του, η λεία επιφάνεια μετά την εφαρμογή του, το πολύ εύκολο και γρήγορο τρίψιμο του και η εξαιρετική επιφάνεια χωρίς πόρους.

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Παλιές Βαμμένες Επιφάνειες	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P220-P280. Απολιπάνετε με καθαριστικό σιλικόνης PLUS 780.
Πολυεστερική επιφάνεια	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P80-P120. Απολιπάνετε με καθαριστικό σιλικόνης PLUS 780.
Μέταλλο	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P80-P120. Απολιπάνετε με καθαριστικό σιλικόνης PLUS 780.
Γαλβανιζέ	Καθαρισμένη επιφάνεια και ματαρισμένη με Scotch-brite. Απολιπάνετε με καθαριστικό σιλικόνης PLUS 780.
Αλουμίνιο	Καθαρισμένη επιφάνεια και ματαρισμένη με Scotch-brite. Απολιπάνετε με καθαριστικό σιλικόνης PLUS 780.
Δύο συστατικών Ακρυλικό Αστάρι	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P220-P280. Απολιπάνετε με καθαριστικό σιλικόνης PLUS 780.

Προσοχή: Να **μην χρησιμοποιείτε** απ' ευθείας πάνω σε επιφάνειες με wash primer ή με 1K ακρυλικά προϊόντα και προϊόντα νίτρου.

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ

	SOFT PLUS ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ	Αναλογία κατά Βάρος
		100g 2g

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΜΙΞΗ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ

Από 4 έως 6 λεπτά στους 20° C.

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ (VOC ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)

VOC II/B/b όριο *	250 g/l
VOC πραγματικό	90 g/l

* Για έτοιμο μείγμα, συμβατό με οδηγία EU 2004/42/CE

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το υλικό θα πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασία άνω των 10° C.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Τρίψτε και καθαρίστε την επιφάνεια



Απολιπάνετε την επιφάνεια με καθαριστικό PLUS 780



Χρησιμοποιείστε την απαιτούμενη ποσότητα του καταλύτη. Αναμίξτε τα συστατικά καλά μέχρι να αποκτηθεί ένα ομοιόμορφο χρώμα. Ποσότητα βάρους των συστατικών, προστίθενται στα 100 g SOFT PLUS 2 g καταλύτη. Χρόνος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφού προστεθεί ο καταλύτης από 4 έως 6 λεπτά σε 20° C



Εφαρμόστε τον σιδηρόστοκο σε μέγιστο πάχος: 5mm.

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

Σιδηρόστοκος ψιλός, Σιδηρόστοκος πιστολιού, Ακρυλικά αστάρια, Εποξικά αστάρια

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η ελάχιστη θερμοκρασία θα πρέπει να είναι +10° C

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



20° C

60° C

20 – 30 λεπτά

10 λεπτά

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρόνος στεγνώματος ισχύει στις θερμοκρασίες των επιμέρους επιφανειών.

ΛΕΙΑΝΣΗ - ΤΡΙΨΙΜΟ



Αρχικό Τρίψιμο

P80-P120

Τελικό Τρίψιμο

P120-P240

ΑΠΟΧΡΩΣΗ

ΚΙΤΡΙΝΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Διαλυτικό Νίτρου ή Thin 850

ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης.

Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.	
SOFT PLUS	24 μήνες σε θερμοκρασία 20° C
HARDENER Καταλύτης	18 μήνες σε θερμοκρασία 20° C
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)	
Κατάλληλο μόνο για επαγγελματική χρήση.	
ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
Registration number: 000024104. Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυόμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.	