




Τεχνικό Φυλλάδιο

TERMO

ΕΠΟΞΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Ο TERMO είναι ένας εποξικός σιδηρόστοκος 2K, με αντοχή σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ειδικά σχεδιασμένος για χρήση πριν την ηλεκτροστατική βαφή. Παρουσιάζει υψηλή μηχανική αντοχή, θερμική αντίσταση και έχει πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες.			
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ			
Μεταλλικές επιφάνειες		Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P80-P120. Απολιπνάνετε με καθαριστικό σιλικόνης PLUS 780.	
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ			
	ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ	Αναλογία κατά βάρος	
		4 g 1 g	
ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΜΙΞΗ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ			
Από 30 έως 60 λεπτά στους 20° C.			
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ			
20°C	60°C	120°C	160°C
2 - 3 μέρες	80 - 120 λεπτά	40 - 50 λεπτά	20 - 30 λεπτά
ΛΕΙΑΝΣΗ – ΤΡΙΨΙΜΟ			
Αρχικό Τρίψιμο		Τελικό Τρίψιμο	
P80 – P120		P240 – P600	
ΠΡΟΣΟΧΗ: η ποιότητα του επιφανειακού φινιρίσματος του στόκου επηρεάζει άμεσα την εμφάνιση της τελικής επίστρωσης.			

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ				
Με όλους τους τύπους χρωμάτων σε πούδρα όπως πολυεστέρα, εποξικό-πολυεστέρα και εποξικό. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται χρησιμοποιώντας το TERMO σιδηρόστοκο κάτω από πολυεστέρα ή εποξικό-πολυεστέρα με χρώματα πούδρας.				
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ				
Εάν η παρατεταμένη θέρμανση στο φούρνο οδηγήσει σε συρρίκνωση, τρίψτε επιφανειακά τον σιδηρόστοκο, εφαρμόστε ξανά και ξανά τρίψτε.				
Εάν οι επιφανειακές ανωμαλίες επιμένουν μετά την εφαρμογή και το τρίψιμο (π.χ. όπως προκαλείται από τη σφράγιση φυσαλίδων αέρα ή ελαττωμάτων εφαρμογής), τρίψτε το παλιό στρώμα και εφαρμόστε ένα άλλο στρώμα σιδηρόστοκου.				
Είναι καλύτερο να θερμάνετε την επιφάνεια με σιδηρόστοκο στη θερμοκρασία όπου θα θερμάνετε την επίστρωση πούδρας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για επιστρώσεις εποξικής πούδρας όπου πριν από τη χρήση ο σιδηρόστοκος πρέπει να θερμαίνεται για περίπου 10-15 λεπτά στους 180 ° C για να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός του αέρα – φυσαλίδα στην τελική επιφάνεια βαφής.				
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ				
Η ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής είναι +10°C				
ΕΦΑΡΜΟΓΗ				
	Τρίψτε και καθαρίστε την επιφάνεια			
	Απολιπνάνετε την επιφάνεια με καθαριστικό PLUS 780			
	Χρησιμοποιείτε την απαιτούμενη ποσότητα του καταλύτη. Αναμίξτε τα συστατικά καλά μέχρι να αποκτηθεί ένα ομοιόμορφο χρώμα. Ποσότητα βάρους των συστατικών, προστίθενται στα 40g TERMO 10gr εποξικό σκληρυντή. Χρόνος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφού προστεθεί ο καταλύτης από 30 έως 60 λεπτά σε 20° C			
	Εφαρμόστε τον σιδηρόστοκο σε μέγιστο πάχος : 2mm.			
	20°C	60°C	120°C	160°C
	2 - 3 μέρες	80 - 120 λεπτά	40 - 50 λεπτά	20 - 30 λεπτά
	Αρχικό Τρίψιμο		Τελικό Τρίψιμο	
	P80 – P120		P240 – P600	
ΑΠΟΧΡΩΣΗ				
TERMO – Εποξικός σιδηρόστοκος			Σκούρο γκρι	
TERMO – Εποξικός σκληρυντής			Γκρι	

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	
Διαλυτικό Νίτρου	
ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	
Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης. Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.	
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ	
TERMO – Εποξικός σιδηρόστοκος	24 μήνες σε θερμοκρασία 20° C
TERMO – Εποξικός σκληρυντής	18 μήνες σε θερμοκρασία 20° C
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)	
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	
Κατάλληλο μόνο για επαγγελματική χρήση.	
ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
Registration number: 000024104. Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυούμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.	