

Τεχνικό Φυλλάδιο

PROFISOFT

Σιδηρόστοκος (multifunctional)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο PROFISOFT είναι ένας (MULTIFUNCTIONAL) πολυεστερικός σιδηρόστοκος για χρήση ως γεμιστικός και φινιρίσματος.. Επιπλέον χαρακτηριστικά του σιδηρόστοκου είναι η θαυμάσια εφαρμογή του, η λεία επιφάνεια μετά την εφαρμογή του, το πολύ εύκολο και γρήγορο τρίψιμο του και η εξαιρετική επιφάνεια χωρίς πόρους.

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Παλιές Βαμμένες Επιφάνειες	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P220-P280. Απολιπνάνετε με καθαριστικό σιλικόνης PLUS 780.
Πολυεστερική επιφάνεια	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P80-P120. Απολιπνάνετε με καθαριστικό σιλικόνης PLUS 780.
Μέταλλο	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P80-P120. Απολιπνάνετε με καθαριστικό σιλικόνης PLUS 780.
Γαλβανιζέ	Καθαρισμένη επιφάνεια και ματαρισμένη με Scotch-brite. Απολιπνάνετε με καθαριστικό σιλικόνης PLUS 780.
Αλουμίνιο	Καθαρισμένη επιφάνεια και ματαρισμένη με Scotch-brite. Απολιπνάνετε με καθαριστικό σιλικόνης PLUS 780.
Δύο συστατικών Ακρυλικό Αστάρι	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P220-P280. Απολιπνάνετε με καθαριστικό σιλικόνης PLUS 780.

Προσοχή: Να μην χρησιμοποιείτε απ' ευθείας πάνω σε επιφάνειες με wash primer ή με ενός συστατικού ακρυλικά προϊόντα και προϊόντα νίτρου.

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ

	PROFISOFT ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ	Αναλογία κατά Βάρος
		100g 2-3g

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΜΙΞΗ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ

Από 4 έως 6 λεπτά στους 20° C.

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ (VOC ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)

VOC II/B/b όριο *	250 g/l
VOC πραγματικό	90 g/l

* Για έτοιμο μείγμα, συμβατό με οδηγία EU 2004/42/CE

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ		
Το υλικό θα πρέπει να εφαρμόζετε σε θερμοκρασία άνω των 10° C.		
ΕΦΑΡΜΟΓΗ		
	Τρίψτε και καθαρίστε την επιφάνεια	
	Απολιπνάνετε την επιφάνεια με καθαριστικό PLUS 780	
	Χρησιμοποιείτε την απαιτούμενη ποσότητα του καταλύτη. Αναμίξτε τα συστατικά καλά μέχρι να αποκτηθεί ένα ομοιόμορφο χρώμα. Ποσότητα βάρους των συστατικών, προστίθενται στα 100 g PROFISOFT 2-3 g καταλύτη. Χρόνος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφού προστεθεί ο καταλύτης από 4 έως 6 λεπτά σε 20° C	
	Εφαρμόστε τον σιδηρόστοκο σε μέγιστο πάχος: 5mm.	
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ		
	20° C	60° C
	20 – 30 λεπτά	10 λεπτά
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρόνος στεγνώματος ισχύει στις θερμοκρασίες των επιμέρους επιφανειών.		
ΛΕΙΑΝΣΗ - ΤΡΙΨΙΜΟ		
	Αρχικό Τρίψιμο	P80-P120
	Τελικό Τρίψιμο	P120-P240
ΑΠΟΧΡΩΣΗ		
ΚΙΤΡΙΝΟΣ		
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ		
Διαλυτικό Νίτρου ή Thin 850		
ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ		
Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης. Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.		
PROFISOFT	12 μήνες σε θερμοκρασία 20° C	
HARDENER Καταλύτης	18 μήνες σε θερμοκρασία 20° C	

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)

Κατάλληλο μόνο για επαγγελματική χρήση.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυούμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.