



Τεχνικό Φυλλάδιο **PROTECT 340**

Wash Primer -Αστάρι
2K wash primer με βάση PVC εποξική ρητίνη.
Αντισκωριακό με ψευδάργυρο, αλουμίνιο και οξείδια φωσφόρου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

H5910

Καταλύτης

ΧΡΗΣΗ

- Μέσα Μεταφοράς
- Μηχανήματα & Εξοπλισμός


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή απόδοση
- Εξαιρετικά καλή προστασία των υποστρωμάτων που δεν έχουν υποστεί καλή προεπεξεργασία
- Εξαιρετική αντισκωριακή προστασία
- Εξαιρετική πρόσφυση σε ποικίλες επιφάνειες

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Μέταλλο	Καθαρίστε την επιφάνεια με αμμοβολή Sa 2 ½ ή St3 με μηχανικό τρόπο ακολουθώντας το PN-ISO 12944-4. Η επιφάνεια πρέπει να είναι ελεύθερη από λάδια, γράσο, σκόνη, σαθρά χρώματα, σκουριά και άλλες βρωμιές, τρίψτε και απολιπάνετε.
Αλουμίνιο, Γαλβανιζέ	Καθαρίστε την επιφάνεια με ελαφριά υαλοβολή ή τρίψτε την με P240 – P320 ξηράς τριβής και απολιπάνετε ξανά.

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ

	PROTECT 340 H5910	% Όγκο	% βάρος
		1 1	100 80

ΜΙΚΡΑ ΣΤΕΓΝΟΥ ΠΑΧΟΣ (ΙΞΩΔΕΣ)

	DIN 4/20° C	18-20 s
--	-------------	---------

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για τον εξοπλισμό βαφής	Συμβατικά πιστόλια βαφής	Μπεκ 1.2 – 1.5mm	Πίεση 3-4 bar	Απόσταση 15 – 20 cm
	Χαμηλής πίεσης HVLP πιστόλια	1.2 – 1.3 mm	2 bar	10 – 15 cm
	Στρώσεις	1-2 χέρια		
	Στεγνό πάχος ανά στρώση	5-10μm		
	Καλυπτικότητα έτοιμου προς χρήση προϊόντος	Περίπου 12 m ² /lt 0,08 lt/m ² 10μm πάχος PROTECT 340 + H5910 (1+1)		
	Η κάλυψη εξαρτάται από το σχήμα και την τραχύτητα της επιφάνειας εφαρμογής και των παραμέτρων εφαρμογής.			
	Χρονικό περιθώριο χρήσης αναμειγμένου υλικού	48 ώρες στους 20° C		

	Χρόνος αναμονής κάθε στρώσης	5-10 λεπτά		
Να μην επικαλύψετε το PROTECT 340 απ' ευθείας με πολυεστερικό στόκο, εποξικό αστάρι ή ακρυλικό χρώμα διπλής.				
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ				
	Στεγνή στρώση πάχους 10µm	10° C	20° C	
		30 λεπτά	15 λεπτά	
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ				
Προϊόν	Περιεκτικότητα στερεών κατά βάρος	Περιεκτικότητα στερεών κατ' όγκο	Πυκνότητα	Πάχος μορίων
PROTECT 340	≈ 37%	≈ 22%	≈ 1.07 g/cm ³	<12.5µικρά
H5910	≈ 2%	≈ 2%	≈ 0.82 g/cm ³	-
PROTECT 340 + H5910 (1+1)	≈ 20%	≈ 12%	≈ 0.95 g/cm ³	<12.5µικρά
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ (VOC ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)				
VOC II/B/c όριο *		780 g/l		
VOC πραγματικό		780 g/l		
* Για έτοιμο μείγμα, συμβατό με οδηγία EU 2004/42/CE				
ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ				
Δεν Συνίσταται				
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ				
Χρόνος που μπορεί να επικαλυφθεί με ακρυλικό αστάρι μετά την τελευταία στρώση σε πάχος 10µm.	10° C	20° C		
	30 λεπτά	15 λεπτά		
Ο συνολικός χρόνος επικάλυψης είναι 7 ημέρες στους 20° C.				
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ				
Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και της επιφάνειας πρέπει να είναι μεταξύ 10° C και 35° C με μέγιστη υγρασία 80%.				
Η θερμοκρασία της επιφάνειας που επικαλύπτετε πρέπει να υπερβαίνει το σημείο δρόσου κατά 3° C.				
ΑΠΟΧΡΩΣΗ				
Κόκκινο				
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ				
Διαλυτικό Νίτρου				

ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, συνίσταται σε θερμοκρασίες $+5^{\circ}\text{C}$ - $+35^{\circ}\text{C}$.
Μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης. Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Το εύρος θερμοκρασίας με αντοχή πάνω σε αστάρι είναι μεταξύ -60°C και $+80^{\circ}\text{C}$.
Οι παροδικές θερμοκρασίες έως 120°C maximum επιτρέπονται.

PROTECT 340

24 μήνες σε θερμοκρασία 20°C

H5910

24 μήνες σε θερμοκρασία 20°C **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Registration Number: 000024104

Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυόμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.