

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

PROTECT 370**1Κ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ****ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

PROTECT 370 – είναι ένα ακρυλικό αστάρι, ενός συστατικού. Επειδή έχει χαμηλή ικανότητα πρόσφυσης σε μέταλλο και δεν διαθέτει αντισκωριακές ιδιότητες, χρησιμοποιείται κυρίως πάνω σε στόκους και σε παλιές βαμμένες επιφάνειες. Το βασικότερο προτέρημα του PROTECT 370 είναι το γρήγορο στέγνωμα το οποίο μειώνει δραστικά το χρόνο επισκευής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

THIN 850

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ STD, FAST, SLOW

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Παλιές Βαμμένες Επιφάνειες, και Θερμοπλαστικά Χρώματα	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P220-P280 , φουσήξτε τη σκόνη και απολιπάνετε ξανά.
Πολυεστερικοί Σιδηρόστοκοι	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P240-P320, φουσήξτε τη σκόνη και απολιπάνετε ξανά.
Εποξικό Αστάρι	Μέχρι 12 ώρες από την εφαρμογή χωρίς τρίψιμο, μετά τρίβετε με P320, φουσήξτε τη σκόνη και απολιπάνετε
Μέταλλο	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P120, φουσήξτε τη σκόνη και απολιπάνετε ξανά.
Πλαστική επιφάνεια	Καθαρίστε με PLAST 780 απολιπαντικό, τρίψτε με Scotch-brite και απολιπάνετε ξανά. Χρησιμοποιήστε PLUS 700 αστάρι πρόσφυσης.
Πολυεστερική επιφάνεια	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P280, φουσήξτε τη σκόνη και απολιπάνετε ξανά.

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ

	PROTECT 370 THIN 850 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ	κατ' όγκον	κατ' βάρος
		5 1	100 12

* Η ποσότητα του διαλυτικού υπολογίζετε μόνο στην ποσότητα του ασταριού.

(ΙΞΩΔΕΣ)

	DIN 4/20° C	50 – 70 s
---	-------------	-----------

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ (VOC ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)

VOC II/B/c όριο *	540 g/l
VOC πραγματικό	540 g/l

* Για έτοιμο μείγμα, συμβατό με οδηγία EU 2004/42/CE				
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ				
Το υλικό θα πρέπει να εφαρμόζετε σε θερμοκρασία άνω των 15° C και υγρασία ως 80%.				
ΕΦΑΡΜΟΓΗ				
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για τον εξοπλισμό βαφής	Συμβατικά πιστόλια βαφής	Μπεκ 1,6 – 1,8mm	Πίεση 3-4 bar	Απόσταση 15 – 20 cm
	Χαμηλής πίεσης HVLP πιστόλια	1,6 – 1,7 mm	2 bar	10 – 15 cm
	Στρώσεις	2		
	Πάχος στρώσης	15 - 20 μικρά		
	Κάλυψη / Ποσότητα παραγωγής	8 m ² /l με 40 μικρά συνολικό πάχος		
	Χρόνος αναμονής κάθε στρώσης στους 20° C	5 - 10 λεπτά		
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ				
	20° C		60° C	
	45 – 60 λεπτά		15 λεπτά	
ΛΕΙΑΝΣΗ - ΤΡΙΨΙΜΟ				
	Στεγνό Τρίψιμο	P360-P500		
	Υγρό Τρίψιμο	P600-P1000		
THIN 850 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ				
Επιφάνεια επισκευής	15 – 20° C	20 – 25° C	25 – 35° C	
Μικρή (1-2 κομμάτια)	THIN 850 ΓΡΗΓΟΡΟ	THIN 850 ΓΡΗΓΟΡΟ	THIN 850 STANDARD	
Μεσαία (3-5 κομμάτια)	THIN 850 ΓΡΗΓΟΡΟ / STANDARD	THIN 850 STANDARD	THIN 850 ΑΡΓΟ	
Μεγάλη (άνω των 5 κομματιών)	THIN 850 STANDARD / ΑΡΓΟ	THIN 850 ΑΡΓΟ	THIN 850 ΑΡΓΟ	

ΑΠΟΧΡΩΣΗ			
ΓΚΡΙ			
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ			
THIN 850 Ακρυλικό Διαλυτικό ή Διαλυτικό Νίτρου			
ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ			
Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης. Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.			
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ			
PROTECT 370		24 μήνες σε θερμοκρασία 20° C	
THIN 850 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ		24 μήνες σε θερμοκρασία 20° C	
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ			
Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)			
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ			
Registration number: 000024104. Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυούμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.			
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ			
PROTECT 370 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ Προσοχή: Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το αστάρι με τις συγκεκριμένες παραμέτρους, είναι πολύ σημαντικό να δοθούν με ακρίβεια οι παρακάτω αναλογίες των υλικών που χρησιμοποιούνται.			
Τελική Ποσότητα	PROTECT 370	THIN 850	
0.10 lt.	116 γρ.	15 γρ.	
0.15 lt.	173 γρ.	22 γρ.	
0.20 lt.	231 γρ.	30 γρ.	
0.25 lt.	289 γρ.	37 γρ.	
0.30 lt.	347 γρ.	45 γρ.	
0.40 lt.	462 γρ.	59 γρ.	
0.50 lt.	578 γρ.	74 γρ.	
0.75 lt.	867 γρ.	111 γρ.	
1.00 lt.	1156 γρ.	148 γρ.	