



Τεχνικό Φυλλάδιο

Spectral PLAST 705

1K Πρόσθετο Αύξησης της Πρόσφυσης πριν την εφαρμογή ακρυλικών ασταριών, βερνικιών και ακρυλικών χρωμάτων που εφαρμόζονται σε μέταλλο, γαλβανιζέ, αλουμίνιο και πλαστικό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τέλεια Πρόσφυση
- ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ για βαφή επιφανειών από πολυπροπυλένιο (PP) και μίξη αυτού
- ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ και για τους υπόλοιπους τύπους πλαστικών

ΧΡΗΣΗ				
Πλαστικό, ειδικά πολυπροπυλένιο (PP) και μείγματα αυτού		Ζεστάνετε την επιφάνεια στους +50° C για 30λεπτά. Απολιπάνετε και ματάρете την επιφάνεια και απολιπανετε πάλι.		
Μέταλλο		θα πρέπει να απολιπανθεί καλά με καθαριστικό EXTRA 785, αφαιρώντας κάθε ίχνος σιλικόνης και άλλες προσμίξεις. Ματάρете την επιφάνεια και απολιπάνετε ξανά.		
Γαλβανιζέ				
Ανοξείδωτο				
Πολυεστερικά & Εποξικά ελάσματα				
Αλουμίνιο				
Προσοχή: Το PLAST 705 ΔΕΝ αυξάνει την πρόσφυση σε πολυαιθυλένιο (PE) και τεφλόν (PTFE).				
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ (VOC ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)				
VOC II/B/e (έτοιμο για χρήση μείγμα)		840 g/l 710 g/l spray		
ΕΦΑΡΜΟΓΗ				
	Απολιπάνετε			
	Τρίψτε και ματάρете την επιφάνεια			
	Απολιπάνετε			
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για τον εξοπλισμό βαφής	Συμβατικά πιστόλια βαφής	Μπεκ	Πίεση	Απόσταση
		1.2 – 1.4mm	Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή	
	Στρώσεις	1-2 χέρια		
	Πάχος στρώσεις	5-10 μm		
	Χρόνος αναμονής κάθε στρώσης	5-10 λεπτά		
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Spectral PLAST 705 δεν τρίβεται.				

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ	
	5-10 λεπτά / 20° C
ΑΠΟΧΡΩΣΗ	
Διάφανο	
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	
Spectral SOLV 855 ακρυλικό διαλυτικό ή Διαλυτικό Νίτρου	
ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	
Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης. Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.	
Spectral PLAST 705	24 μήνες σε θερμοκρασία 20° C
Spectral PLAST 705 (spray)	5 χρόνια σε θερμοκρασία 20° C
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)	
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
Registration number: 000024104 Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυόμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.	