

Τεχνικό Φυλλάδιο

Spectral UNDER 395

Αντισκωριακό Εποξικό Αστάρι 1K

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Προϊόν σε Σπρέϋ
- Αποτελεσματικό σε μικρές επισκευές για να καλύψει σημεία γυμνού μετάλλου
 - Ειδικά αντισκωριακά πρόσθετα
 - Βελούδινη επιφάνεια

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ	
Παλιές Βαμμένες Επιφάνειες, και Θερμοπλαστικά Χρώματα	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P220-P360
Πολυεστερικό Σιδηρόστοκο	Στεγνό τρίψιμο με P240-P320
Εποξικό Αστάρι	Μέχρι 12 ώρες από την εφαρμογή χωρίς τρίψιμο, μετά τρίβετε με P320
Μέταλλο	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P120
Αλουμίνιο	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P280-P360 ή ματαρισμένη με Scotch-brite και καθαρίστε πάλι
Γαλβανιζέ	Καλά καθαρισμένη και στεγνή επιφάνεια, ματαρισμένη με Scotch brite
Ανοξείδωτο	Απολιπάνετε
Wash Primers	Εφαρμογή όταν στεγνώσει
Πολυεστερική επιφάνεια	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P280
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ (VOC ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)	
VOC II/B/e όριο	840 g/l
VOC πραγματικό	<685 g/l
ΕΦΑΡΜΟΓΗ	
 2 λεπτά	Ανακινείτε το δοχείο για 2 λεπτά πριν την χρήση.
 1-2 χέρια	Εφαρμόστε 1-2 χέρια σε επιφάνεια κατάλληλα προετοιμασμένη και καλά καθαρισμένη. Μπορεί να εφαρμοστεί και υγρό σε υγρό.
 10-15 λεπτά/20° C	Ο χρόνος στεγνώματος είναι 10-15λεπτά στους 20° C
 5s	ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθαρίστε την βαλβίδα του δοχείου μετά από την χρήση. Κρατήστε το δοχείο ανάποδα και ψεκάστε για 5 δευτερόλεπτα, ώσπου να αδειάσει η βαλβίδα.
ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	
Spectral UNDER 395	5 χρόνια σε θερμοκρασία 20° C

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Spectral UNDER 395 είναι σχεδιασμένο κυρίως για να καλύψει τα σημεία μετάλλου που εμφανίζονται κατά την διάρκεια τριψίματος ασταριού, πριν εφαρμοστεί το χρώμα. Λόγο της αντισκωριακής του ιδιότητας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι για επισκευή μικρών σημείων.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Registration number: 000024104

Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυόμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.