



COLOR TECHNOLOGY

Τεχνικό Φυλλάδιο

Spectral SOFT



Σιδηρόστοκος Πολλαπλών Χρήσεων (Multifunctional)

Betox 50pc

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Σκληρυντής

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Universal πολυεστερικός σιδηρόστοκος
- Συνδυάζει ιδιότητες γεμιστικού και φινιρίσματος
 - Εύκολη εφαρμογή
 - Εξαιρετικό τρίψιμο
 - Βελούδινη επιφάνεια

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ	
Παλιές Βαμμένες Επιφάνειες	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P220-P280
Πολυεστερική επιφάνεια	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P80-P120
Μέταλλο	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P80-P120
Γαλβανιζέ	Καλά καθαρισμένη και στεγνή επιφάνεια, τριμμένη με scotch brite
Αλουμίνιο	Καλά καθαρισμένη και στεγνή επιφάνεια, τριμμένη με scotch brite
2K Ακρυλικό Αστάρι	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P220-P280
UNDER 385 - Εποξικό αστάρι 2K	Από 30 λεπτά έως 12 ώρες / 20°C χωρίς τρίψιμο Μετά από 12 ώρες καθαρίστε την επιφάνεια, τρίψτε με P220-P280 και καθαρίστε ξανά.
Προσοχή: Να <u>μην χρησιμοποιείτε</u> απευθείας σε wash primers, 1K ακρυλικά προϊόντα και προϊόντα νίτρου	
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ	
	Αναλογία κατά Βάρος
	Spectral SOFT
	HARDENER
	100g
	2g
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ (VOC ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)	
VOC II/B/b όριο *	250 g/l
VOC πραγματικό	90 g/l
* Για έτοιμο μείγμα, συμβατό με οδηγία EU 2004/42/CE	
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	
Το υλικό θα πρέπει να εφαρμόζετε σε θερμοκρασία άνω των 10° C.	
ΕΦΑΡΜΟΓΗ	
	Τρίψτε και φυσίξτε την επιφάνεια
	Απολιπάνετε με Spectral EXTRA 785
	Ανακατέψτε καλά το δύο συστατικά μέχρι να έχει ομοιόμορφο χρώμα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε δοχείο ανάμειξης στόκων για να πετύχετε την σωστή αναλογία.

	Απλώστε το στόκο. Μέγιστο πάχος στρώσεις: 5mm.			
	4-6 λεπτά/20° C.			
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ				
	20° C	60° C		
	20 – 30 λεπτά	10 λεπτά		
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρόνος στεγνώματος ισχύει στις θερμοκρασίες των επιμέρους επιφανειών.				
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΕΣ				
	Απόσταση Ο χρόνος εξαρτάται από το τύπο και την δύναμη της λάμπας.	Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή 5 λεπτά		
ΛΕΙΑΝΣΗ - ΤΡΙΨΙΜΟ				
	Αρχικό Τρίψιμο	P80-P120		
	Τελικό Τρίψιμο	P120-P240		
ΑΠΟΧΡΩΣΗ				
Κίτρινος				
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ				
Διαλυτικό Νίτρου				
ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ				
Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης.				
Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.				
Spectral SOFT	24 μήνες σε θερμοκρασία 20° C			
HARDENER Σκληρυντής	18 μήνες σε θερμοκρασία 20° C			
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ				
Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)				
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ				
Registration number: 000024104 Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυούμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.				

