

Τεχνικό Φυλλάδιο
Spectral UNDER 00-RACE
2K Ακρυλικό Ασπαρταμικό Αστάρι

ΠΡΟΪΟΝΤΑ


Spectral UNDER 00-RACE
Spectral UNDER 00-RACE
Spectral UNDER 00-RACE
Spectral H 6525
Spectral PLAST 775
Spectral PLAST 825

Λευκό P1
Γκρί P3
Μαύρο P5
Σκληρυντής Spectral
Ελαστικοποιητής

Πρόσθετο αύξησης πρόσφυσης για πλαστικά

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πολύ γρήγορο αστάρι 2K
- Έτοιμο για τρίψιμο σε 20 λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
- Δυνατότητα εφαρμογής από 10° C
 - Γκρι σύστημα αποχρώσεων
 - Βελούδινη επιφάνεια
 - Εύκολο τρίψιμο
 - Καλές γεμίστηκες ιδιότητες

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ				
Παλιές Βαμμένες Επιφάνειες, και Θερμοπλαστικά Χρώματα		Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P220-P360		
Πολυεστερικό Στόκο		Στεγνό τρίψιμο με P240-P320		
Εποξικό Αστάρι		Μέχρι 12 ώρες από την εφαρμογή χωρίς τρίψιμο, μετά τρίβετε με P320		
Μέταλλο		Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P120		
Wash Primers		Εφαρμόστε όταν στεγνώσει		
Πλαστικά PP και μίξη αυτού (πχ PP/EPDM)		Καθαρίστε με Spectral PLAST 815 απολιπαντικό και τρίψτε με Scotch brite και καθαρίστε ξανά. Χρησιμοποιήστε Spectral PLAST 825 ή Spectral PLAST 705 αστάρι πρόσφυσης. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιείστε Spectral PLAST 775 ελαστικοποιητή .		
Πλαστικά ABS, PC, PA, PPO, PVC, PBT		Καθαρίστε με Spectral PLAST 815 απολιπαντικό και τρίψτε με Scotch brite και καθαρίστε ξανά. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιείστε Spectral PLAST 775 ελαστικοποιητή .		
Πολυεστερική επιφάνεια		Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P280		
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΡΙ				
P1	P2	P3	P4	P5
P1: 100% P5: 0%	P1: 92% P5: 8%	P1: 75% P5: 25%	P1: 40% P5: 60%	P1: 0% P5: 100%
	P1: 70% P3: 30%		P3: 60% P5: 40%	
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ανακατέψτε τα δύο αστάρια όπως αναφέρει η ανωτέρω αναλογία, πριν προσθέσετε σκληρυντή ή διαλυτικό.				
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ				
	UNDER 00-RACE Spectral H 6525 καταλύτη	% Όγκο		βάρος
		1		100
		1		61
(ΙΞΩΔΕΣ)				

	DIN 4/20° C	14 - 25 s		
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ (VOC ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)				
VOC II/B/c όριο *		540 g/l		
VOC πραγματικό, γεμιστικό		490 g/l		
* Για έτοιμο μείγμα, συμβατό με οδηγία EU 2004/42/CE				
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ				
Το υλικό θα πρέπει να εφαρμόζετε σε θερμοκρασία άνω των 10° C και υγρασία ως 80%.				
ΕΦΑΡΜΟΓΗ				
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για τον εξοπλισμό βαφής	Συμβατικά πιστόλια βαφής	Μπεκ	Πίεση	Απόσταση
		1.4 – 1.6mm	*Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.	
	Στρώσεις	2-4 χέρια		
	Πάχος στρώσεις	40 - 60 μm		
	Κάλυψη / Ποσότητα παραγωγής	4.1 m ² /l με 100μm συνολικό πάχος		
	Χρονικό περιθώριο χρήσης αναμειγμένου υλικού με 20° C	15 λεπτά		
	Χρόνος αναμονής κάθε στρώσης	Μετά το 1 ^ο χέρι : 3 - 5 λεπτά Τα επόμενα χέρια : 0 – 3 λεπτά		
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ				
	2 χέρια	3 χέρια	4 χέρια	
	20 λεπτά	45 λεπτά	60 λεπτά	
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρόνος στεγνώματος ισχύει για θερμοκρασία 20° C και υγρασία 50% υγρασία.				

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΣ

Το UNDER 00-RACE μπορεί να επικαλυφθεί με Spectral Base 2.0, Spectral Wave 2.0 και Spectral 2K. Το αστάρι να επικαλυφθεί εντός 32 ωρών.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΕΣ

Απόσταση

Ο χρόνος εξαρτάται από το τύπο και την δύναμη της λάμπας.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή

5 – 10 λεπτά

ΠΡΟΣΟΧΗ : 10 λεπτά μετά την τελευταία στρώση μπορούμε να υποβάλλουμε το υλικό σε στέγνωμα με υπεριώδη ακτίνες.

ΛΕΙΑΝΣΗ - ΤΡΙΨΙΜΟ

Στεγνό Τρίψιμο

P360-P600



Υγρό Τρίψιμο

P600-P1000

SPECTRAL PLAST 775 ΕΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ

Για να αυξήσουμε την ελαστικότητα σε πλαστικές επιφάνειες για να έχει μεγαλύτερη αντοχή σε χτυπήματα, προσθέτουμε 10-30% PLAST 775 Ελαστικοποιητή σε έτοιμο μείγμα (Spectral UNDER 00-RACE + καταλύτη H6525).

SPECTRAL PLAST 825 Πρόσθετο αύξησης πρόσφυσης για πλαστικά

Για αύξηση πρόσφυσης σε πλαστικές επιφάνειες ειδικά **PP** και μείγματα αυτού προσθέστε **30% κατ' όγκον στην ποσότητα του ασταριού (Α συστατικό)**

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Spectral SOLV 855 Ακρυλικό Διαλυτικό ή Διαλυτικό Νίτρου

ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης. Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.

Spectral UNDER 00-RACE	12 μήνες σε θερμοκρασία 20° C
Spectral H6525 καταλύτη	12 μήνες σε θερμοκρασία 20° C
Spectral PLAST 775 ελαστικοποιητή	24 μήνες σε θερμοκρασία 20° C
Spectral PLAST 825 πρόσθετο για πλαστικά	24 μήνες σε θερμοκρασία 20° C

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Registration number: 000024104

Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυούμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**Spectral UNDER 00-RACE****ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΒΑΡΟΣ:**

Τελική Ποσότητα	Spectral UNDER 00-RACE	Spectral H6525
0.10 lt.	81 γρ.	50 γρ.
0.20 lt.	163 γρ.	100 γρ.
0.30 lt.	244 γρ.	149 γρ.
0.40 lt.	326 γρ.	199 γρ.
0.50 lt.	407 γρ.	249 γρ.
1.00 lt.	814 γρ.	498 γρ.
2.00 lt.	1629 γρ.	996 γρ.

Spectral UNDER 00-RACE ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ PLAST 825**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΒΑΡΟΣ:**

Τελική Ποσότητα	Spectral UNDER 00-RACE	Spectral H6525	Spectral Plast 825.
0.10 lt.	71 γρ.	43 γρ.	12 γρ.
0.20 lt.	142 γρ.	87 γρ.	24 γρ.
0.30 lt.	212 γρ.	130 γρ.	36 γρ.
0.40 lt.	283 γρ.	173 γρ.	48 γρ.
0.50 lt.	354 γρ.	216 γρ.	60 γρ.
1.00 lt.	708 γρ.	433 γρ.	121 γρ.
2.00 lt.	1416 γρ.	866 γρ.	242 γρ.