

Τεχνικό Φυλλάδιο

PUTTY 1K

Ενός συστατικού ακρυλικός σιδηρόστοκος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο 1K είναι ενός συστατικού ακρυλικός στόκος, κατάλληλος για μικρές διορθώσεις και γρατσουνιές αμέσως πριν εφαρμόσουμε το χρώμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα ακρυλικά χρώματα μονής και διπλής επίστρωσης. Για εξαιρετικά αποτελέσματα πρέπει να εφαρμόζεται σε λεπτές στρώσεις και με σωστή αναμονή από χέρι σε χέρι για την σωστή εξαέρωση των διαλυτών του και να τρίβεται με τα ίδια νούμερα γυαλόχαρτα που τρίβετε και το ακρυλικό αστάρι.

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Παλιές Βαμμένες Επιφάνειες	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P280-P360. Απολιπνάνετε με καθαριστικό σιλικόνης PLUS 780.
Πολυεστερικοί σιδηρόστοκοι	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P280-P360. Απολιπνάνετε με καθαριστικό σιλικόνης PLUS 780.
(1K) Ενός συστατικού ακρυλικά αστάρια	Καθαρισμένη επιφάνεια και ματαρισμένη με Scotch-brite. Απολιπνάνετε με καθαριστικό σιλικόνης PLUS 780.
(2K) Δυο συστατικών ακρυλικά αστάρια	Καθαρισμένη επιφάνεια και ματαρισμένη με Scotch-brite. Απολιπνάνετε με καθαριστικό σιλικόνης PLUS 780.
Πολυεστερικές επιφάνειες	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P280-P360. Απολιπνάνετε με καθαριστικό σιλικόνης PLUS 780.

Προσοχή: Να μην χρησιμοποιείτε απ' ευθείας πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες.

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ

	PUTTY 1K	Αναλογία κατά Βάρος
		100g

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ (VOC ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)

VOC II/B/b όριο *	250 g/l
VOC πραγματικό	430 g/l

* Συμβατό με οδηγία 1999/13/EC

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το υλικό θα πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασία άνω των 10° C.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

	Τρίψτε και καθαρίστε την επιφάνεια	
	Απολιπνάνετε την επιφάνεια με καθαριστικό PLUS 780	
	Κρατήστε αναμονή από 15 έως 30 λεπτά αναλόγως τη θερμοκρασία και το πάχος του προϊόντος από χέρι σε χέρι.	
	Εφαρμόστε τον σιδηρόστοκο σε λεπτές στρώσεις ή σε εξαιρετικά μικρή ποσότητα για την κάλυψη πόρων η πολύ μικρών γρατζουνιών. <u>Μέγιστο συνιστώμενο πάχος ανά στρώση 30–50 mm.</u>	
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ		
Ακρυλικά αστάρια, χρώματα και βερνίκια		
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ		
	20° C	60° C
	15 – 30 λεπτά	10 λεπτά
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρόνος στεγνώματος ισχύει στις θερμοκρασίες των επιμέρους επιφανειών.		
ΛΕΙΑΝΣΗ - ΤΡΙΨΙΜΟ		
	Στεγνό Τρίψιμο	P280-P400
	Υγρό Τρίψιμο	P400-P800
ΑΠΟΧΡΩΣΗ		
ΚΟΚΚΙΝΟΣ		
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ		
Διαλυτικό Νίτρου, Thin 850		
ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ		
Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης. Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.		
1K PUTTY	24 μήνες σε θερμοκρασία 20° C	
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ		
Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)		

Κατάλληλο μόνο για επαγγελματική χρήση.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Registration number: 000024104.

Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυόμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.