

Τεχνικό Φυλλάδιο
TECH PLUS 1
Σιδηρόστοκος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Betox – 50 PC

Καταλύτης



ΧΡΗΣΗ

- Μέσα Μεταφοράς
- Μηχανήματα & Εξοπλισμός

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εφαρμόζεται σε παχιές στρώσεις
 - Καλές γεμιστικές ιδιότητες
 - Μαλακό τρίψιμο
- Καλή πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ		
Παλιές Βαμμένες Επιφάνειες	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P220-P280, απολιπάνετε ξανά	
Πολυεστερική επιφάνεια	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P80-P120, απολιπάνετε ξανά	
Μέταλλο	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P80-P120, απολιπάνετε ξανά	
Γαλβανιζέ	Καθαρισμένη επιφάνεια, τρίψτε με Scotch-brite και απολιπάνετε ξανά	
Αλουμίνιο	Καθαρισμένη επιφάνεια, τρίψτε με Scotch-brite και απολιπάνετε ξανά	
Δύο συστατικών Ακρυλικό Αστάρι	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P220-P280 και απολιπάνετε ξανά	
Προσοχή: Να <u>μην χρησιμοποιείτε</u> απ' ευθείας σε επιφάνειες με wash primer ή με ενός συστατικού ακρυλικά προϊόντα και προϊόντα νίτρου.		
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ		
	Σιδηρόστοκος TECH PLUS 1 BETOX- 50 PC καταλύτης	Αραίωση κατά βάρος
		100 gr 2 – 3 gr
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ (VOC ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)		
VOC II/B/c όριο *		250 g/l
VOC πραγματικό		90 g/l
* Για έτοιμο μείγμα, συμβατό με οδηγία EU 2004/42/CE		
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ		
Το υλικό θα πρέπει να εφαρμόζετε σε θερμοκρασία άνω των 10° C.		
ΕΦΑΡΜΟΓΗ		
	Καθαρίστε και τρίψτε την επιφάνεια	

	Απολιπάνετε την επιφάνεια	
	Χρησιμοποιείτε την απαιτούμενη ποσότητα καταλύτη Αναμίξτε τα δύο συστατικά μέχρι να γίνουν ένα ομοιογενές χρώμα	
	Εφαρμόστε τον σιδηρόστοκο. Μέγιστο πάχος 5 mm	
	4 – 6 λεπτά / 20° C	
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ		
	20° C	60° C
	20 – 30 λεπτά	10 λεπτά
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρόνος στεγνώματος ισχύει στις θερμοκρασίες των επιμέρους επιφανειών.		
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΕΣ		
	Απόσταση	Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή
	Ο χρόνος εξαρτάται από το τύπο και την δύναμη της λάμπας.	Περίπου 5 λεπτά
ΛΕΙΑΝΣΗ - ΤΡΙΨΙΜΟ		
	Αρχικό	P80 - P120
	Τελικό	P120 - P240
ΑΠΟΧΡΩΣΗ		
Γκρι, Μπεζ		
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ		
Διαλυτικό Νίτρου		
ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ		
Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης. Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.		
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ		
TECH PLUS 1	24 μήνες σε θερμοκρασία 20° C	
Καταλύτης	18 μήνες σε θερμοκρασία 20° C	

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυόμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.